

ESTRELLAS



DUREZA	85° ShA	90° ShA	92° ShA	93° ShA - Montaje Exterior	96°ShA	98° ShA	64° ShD
MATERIAL	nbr	nbr	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano

Estrella A x B	Par Nominal (Nm)						
50x10	12	12	15	20	-	25	30
60x14	35	35	40	50	-	65	80
75x16	80	80	100	130	-	170	210
75x23	125	-	-	-	-	-	-
90x20	160	160	210	270	-	370	460
105x20	270	270	310	400	-	525	650
120x20	400	400	420	600	-	695	860
135x25	650	650	670	900	-	975	1.220
150x28	900	900	1.050	1.350	-	1.575	1.950
175x32	1.350	1.350	1.450	1.810	-	2.175	2.750
200x35	1.900	1.900	2.400	3.000	-	3.600	4.500
200x40	3.050	3.050	3.300	-	4.125	-	-
245x40	4.890	4.890	5.000	-	6.250	-	-
300x50	7.900	7.900	8.500	-	10.700	-	-
350x55	12.000	12.000	13.500	-	16.900	-	-
445x70	-	-	20.000	-	25.000	-	-

USO	CARACTERÍSTICAS					
	ALTA ELASTICIDAD	ALTA TEMPERATURA	ESTÁNDAR	MONTAJE EXTERIOR	ALTA TRANSMISIÓN DE PAR	ALTA RIGIDEZ
	NEGRO	AZUL	AMARILLA	ROJA	VERDE BLANCA	BLANCA
TEMPERATURA TRABAJO	- 20°C + 85°C	- 20°C +135°C	- 20°C + 85°C	- 20°C + 85°C	- 20°C + 85°C	- 20°C + 85°C
DENSIDAD	1,25 g/cm³	1,25 g/cm³	1,20 g/cm³	1,20 g/cm³	1,21 g/cm³	1,23 g/cm³
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	130 Kg/cm²	130 Kg/cm²	400 Kg/cm²	400 Kg/cm²	500 Kg/cm²	350 Kg/cm²
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	430%	410%	450%	450%	450%	300%
BUENA RESISTENCIA A:	Aceites derivados del petróleo, Disolventes alifáticos y aromáticos, agua, ácidos diluidos y detergentes		Oxígeno, ozono, agua, envejecimiento, llama(no inflamable), microorganismos, rayos gamma, gasolina, aceites y grasas, ácidos y alcalis en proporciones débiles			
RESISTENCIA DÉBIL A:	Cetonas,Disolventes clorados, Ácidos Fuertes y Oxidantes, Frío, Llama (no inflamable)		Ácidos y Alcalis, Alcoholes, cetonas y ésteres, Disolventes alifáticos y Aromáticos, disolventes clorados.			